

# Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140

## Caractéristiques du produit

### Description

Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140 est un primaire/ finition anticorrosion à séchage rapide contenant du phosphate de zinc comme pigment inhibiteur de corrosion. Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140 est également disponible en teinte 19760, version pigmentée à l'oxyde de fer micacé et aluminium.

Conforme à la Directive 2004/42/EC de l'UE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peinture : sous-catégorie i.

### Usage recommandé

Peut être utilisé comme primaire/ finition en une ou plusieurs couches pour les structures en acier et une multitude d'application pour les industries métallurgiques lourdes et légères, où un séchage rapide est nécessaire. Pour une utilisation sur des surfaces en acier en extérieur et intérieur. Adapté pour la protection des aciers exposés à des environnements légèrement à moyennement corrosifs.

### Température de service :

- Température de service sèche maximum: 120°C [248°F].

### Certificats / Agréments

- Conforme à la norme Euroclasse EN 13501-1. Classe de réaction au feu: B-s1, d0.

### Propriétés

- Séchage rapide, solution parfaite pour des applications en atelier
- Excellente recouvrabilité par lui-même ou par des alkydes similaires, par Hempathane et Hempadur. Bonne recouvrabilité par Hempalin et Hempatex
- Bons résultats avec la plupart des modes d'application y compris à la brosse
- Bonne adhérence sur acier
- Pour un meilleur respect de l'utilisateur et de l'environnement, ne contient ni plomb, ni chromates

## Sécurité des produits

**Point d'éclair** 25°C [77°F]

### Teneur en COV

Législation	Valeur	5% dilution, en volume	Valeur limite, phase II (2010) <sup>a</sup>
UE	443 g/L [3,70 lb/US gal]	464 g/L [3,87 lb/US gal]	500 g/L [4,17 lb/US gal]
US (revêtements)	443 g/L [3,70 lb/US gal]	-	-
US (réglementaire)	443 g/L [3,70 lb/US gal]	-	-
Chine	443 g/L [3,70 lb/US gal]	-	-

Selon la législation spécifique, voir les détails dans les notes explicatives disponibles sur le site Hempel.com ou sur le site Hempel de votre région. Les valeurs de COV peuvent varier en fonction de la teinte, veuillez consulter la fiche de données de sécurité, section 9. <sup>a</sup>European Directive 2004/42/EC.

### Manipulation

Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité. Toujours consulter la ou les fiches de données de sécurité Hempel pour ce produit ainsi que la fiche technique du produit.

Pour usage professionnel uniquement.

## Données produit

### Code produit

43140

### Teinte standard\* / code

Gris clair 11150 \*\*

### Brillance

Mat

### Fraction solide

49 ± 2%

### Masse volumique

1,4 kg/L [12 lb/US gal]

\* Autres nuances disponibles, veuillez contacter votre représentant local de Hempel.

\*\* Comme tout alkyde, le produit a tendance à la décoloration. La décoloration peut être accélérée par une aération inadaptée, une exposition à des produits chimiques, à des températures élevées et à de faibles conditions lumineuses.

# Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140

**Épaisseur de film sec de référence**

60 µm [2,4 mils]

**Teinte aluminium / code**

Aluminium grey 19001

**Brillance**

Veillez consulter les recommandations Hempel relatives aux revêtements pigmentés avec de l'aluminium

**Fraction solide**

43 ± 2%

**Masse volumique**

1,3 kg/L [11 lb/US gal]

**Épaisseur de film sec de référence**

60 µm [2,4 mils]

## Préparation de surface

**Propreté**

- Éliminer soigneusement les huiles, graisses, et autres contaminants avec un détergent approprié.
- Éliminer sels, détergent, et autres contaminants par lavage eau douce haute pression.

**Construction neuve:**

- Éliminer toutes détériorations du shopprimer et contaminations dues au stockage et à la fabrication avant application du système de peinture.
- Décapage par projection d'abrasif au degré de soin mini. Sa 2 ½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC).
- Éliminer poussières, abrasifs et débris.
- La surface doit être sèche et propre avant l'application.

**Maintenance et réparation**

- Décapage par projection d'abrasif des surfaces dégradées au degré de soin mini. PSa 2 (ISO8501-2) / SP 6 (SSPC).
- Les petites surfaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un outil électrique jusqu'à St 3, à condition que la surface soit rugueuse et non polie.
- Éliminer poussières, abrasifs et débris.

Pour plus de détails, consulter les recommandations Hempel de préparation de surface.

## Application

**Rapport de mélange**

Bien mélanger avant l'emploi.

**Diluant**

Hempel's Thinner 08080

**Nettoyant**

Hempel's Thinner 08080

# Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140

## Mode d'application

Outil	Dilution max. en vol.	Paramètres d'application
Pulvérisation airless	5%	Pression de buse: 200 bar [2900 psi] Diamètre de buse: 0.015-0.021"
Brosse	5%	Non applicable.
Rouleau	5%	Non applicable.

En cas d'application à la brosse ou au rouleau, plusieurs couches seront nécessaires pour atteindre l'épaisseur sèche spécifiée. Les données de pulvérisation sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être ajustées. La pression est pour une température de matériau de 20°C [68°F].

## Épaisseur de film

Intervalle de spécification	Faible	Élevée	Recommandé
Épaisseur de film sec	40 µm [1,6 mils]	120 µm [4,7 mils]	60 µm [2,4 mils]
Épaisseur de film humide	80 µm [3,1 mils]	250 µm [10 mils]	120 µm [4,7 mils]
Rendement superficiel spécifique théorique	12 m²/L [490 sq ft/US gal]	4,1 m²/L [170 sq ft/US gal]	8,2 m²/L [330 sq ft/US gal]

Le produit peut être spécifié dans d'autres épaisseurs de film selon l'utilisation. Cela influence le rendement superficiel spécifique, le temps de réticulation et l'intervalle de recouvrement. Pour une meilleure performance, éviter une épaisseur de film excessive.

## Conditions d'application

- La température de surface doit être supérieure à 5°C [41°F] pendant l'application et la réticulation.
- Appliquer uniquement sur une surface sèche et propre, avec une température supérieure de 3°C [5°F] à celle du point de rosée afin d'éviter toute condensation.

## Humidité relative :

- L'humidité relative doit être inférieure à 90% pendant la réticulation.
- L'humidité relative doit être inférieure à 90% pendant l'application.

## Séchage et recouvrement

### Compatibilité des produits

- Couche précédente : selon la spécification de Hempel.
- Couche suivante : selon la spécification de Hempel.

### Temps de séchage

Température de surface	20°C [68°F]	
Surface sèche	min.	15
Dur sec	min.	60

Déterminé pour épaisseur de film sec 60 micron [2.4 mils] aux conditions standard, voir les notes explicatives de Hempel pour plus de détails.

### Recouvrement

Une spécification de Hempel prévaudra sur les directives indiquées dans le tableau de recouvrement.

Marque de qualité	20°C [68°F]	
Atmosphère moyennement corrosive		
Hempatex Enamel 56360	Min.	15 min.
	Max.	24 h.
Hempathane HS 55610	Min.	30 min.
	Max.	Étend.
Hempaquick Enamel	Min.	15 min.
	Max.	Étend.
Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140	Min.	15 min.
	Max.	Étend.

Les durées de recouvrement sont indicatives pour les produits de la même catégorie chimique générique. Consulter la spécification de Hempel pour plus d'informations.

### Condition de séchage

- Pour atteindre le temps de séchage indiqué, il est important de maintenir une ventilation suffisante pendant l'application, le séchage et la réticulation.

### Remarques sur le recouvrement

- Si le délais de recouvrement maximum est dépassé, il sera nécessaire de créer une rugosité de surface afin d'assurer l'adhérence entre couches.
- Le support doit être propre avant recouvrement.

# Hempel's Speed-Dry Alkyd 43140

## Autres remarques

- La spécification de Hempel prévaudra sur toute recommandation donnée dans les fiches techniques des produits.

## Stockage

### Date limite d'utilisation

Température ambiante	25°C [77°F]	35°C [95°F]
Produit	36 mois	24 mois

Date limite d'utilisation du produit: à compter de la date de fabrication et conservé dans son emballage d'origine non-ouvert. Au delà, la qualité du produit doit, de nouveau, faire l'objet d'un contrôle. Toujours vérifier la date limite d'utilisation ou de péremption sur l'étiquette.

## Documents complémentaires

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site [hempel.com](http://hempel.com) ou sur le site Hempel de votre région :

- Le sommaire explicatif est un mode d'emploi qui traite des différentes sections de la fiche technique
- Recommandations de préparation de surface
- Recommandations d'application relatives aux différents modes d'application
- Directives générales d'application

La présente Fiche Technique du Produit (« FTP ») se rapporte au produit fourni (« Produit ») et est sujette à des mises à jour de temps en temps. Conformément, l'acheteur/l'applicateur doit tenir compte de la FTP fournie avec le lot de produit en question (et pas d'une version antérieure). En plus de la FTP, l'acheteur/l'applicateur peut recevoir une partie ou la totalité des spécifications, déclarations et/ou directives suivantes, telles qu'elles sont énumérées ci-dessous ou disponibles sur le site web de Hempel sous la rubrique « Produits » sur [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (les « Documents supplémentaires »):

N°	Description du document	Emplacement/commentaires
1.	Déclaration technique	Conseils spécifiques ponctuels fournis sur demande pour des projets spécifiques
2.	Spécification	Uniquement émise pour des projets spécifiques
3.	FTP	Le présent document
4.	Notes explicatives sur la FTP	Disponibles sur <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> et contiennent des informations pertinentes sur les paramètres d'essai du produit
5.	Instructions d'application	Le cas échéant, disponibles sur <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Directives techniques génériques (par ex. sur l'application)	Le cas échéant, disponibles sur <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

En cas d'informations contradictoires entre la FTP et les Documents supplémentaires, l'ordre de priorité des informations est celui indiqué dans l'énumération ci-dessus. Dans tel cas, vous devez également contacter votre représentant Hempel afin d'obtenir des clarifications. De surcroît, l'acheteur/l'applicateur doit tenir pleinement compte de la Fiche de Données de Sécurité (« FDS ») pertinente fournie avec chaque produit et qui peut également être téléchargée sur [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel ne pourra pas être tenue responsable des défauts dans le cas où le Produit n'a pas été entièrement appliqué conformément aux recommandations et exigences énoncées dans la FTP concernée et les Documents supplémentaires. Les informations et les termes du présent avertissement de non-responsabilité s'appliquent à la présente FTP, aux Documents supplémentaires et à tout autre document fourni par Hempel à l'égard du Produit. De plus, le Produit est livré et toute assistance technique est fournie sous réserve des Conditions Générales de Vente, de Livraison et de Service de Hempel, sauf accord contraire exprès et écrit.